

## FILM PE 150μ REEL®

### DESCRIPTION

Le film PE 150μ est un film qualité bâtiment incolore. Ce produit se présente sous forme de feuille souple d'étanchéité. Le film PE 150μ est disponible en perforé et non perforé.

CARACTERISTIQUES	NORME	VALEUR	TOLERANCE
<b>Composition</b>	100 % Polyéthylène 20 à 30% PE basse densité radicalaire 70 à 80% PE basse densité recyclé		
<b>Largeur</b>	EN 1848-2	6m	+/- 5%
<b>Surface</b>	EN 1848-2	162 m <sup>2</sup> – 330 m <sup>2</sup>	+/- 5%
<b>Epaisseur nominale</b>	EN 1848-2	150μ	+/- 5%
<b>Résistance à la déchirure amorcée</b>	EN 12310-1	SL ≥ 20N/mm ST ≥ 40N/mm	+/- 3%
<b>Résistance à la rupture</b>	EN 12310-1	SL : 16 Mpa ST : 15 Mpa	+/- 3%
<b>Allongement à la rupture</b>	EN 12310-1	SL : 200% ST : 300%	+/- 3%
<b>Perforation</b>		Diamètre 6mm Perforation tous les 25 trous	

