

FILM PE TYPE 150[®]

DESCRIPTION

Le film PE type 150 est un film qualité bâtiment incolore. Ce produit se présente sous forme de feuille souple d'étanchéité. Le film PE type 150 est disponible en perforé et non perforé.

CARACTERISTIQUES	NORME	VALEUR	TOLERANCE
Composition		100 % Polyéthylène 20 à 30% PE basse densité radicalaire 70 à 80% PE basse densité recyclé	
Largeur	EN 1848-2	2m 3m 4m 6m	+/- 5%
Surface	EN 1848-2	75-150-162 m ² 200-240-330 m ²	+/- 5%
Epaisseur nominale	EN 1848-2	42μ	+/- 5%
Résistance à la déchirure amorcée	EN 12310-1	SL ≥ 20N/mm ST ≥ 40N/mm	+/- 3%
Résistance à la rupture	EN 12310-1	SL : 16 Mpa	+/- 3%
Allongement à la rupture	EN 12310-1	SL : 200%	+/- 3%

