

## FILM PE TYPE 200 $\mu$ PERFORE OU NON

### DESCRIPTION

Le film PE type 200 $\mu$  perforé ou non est un film qualité bâtiment incolore. Ce produit se présente sous forme de feuille souple d'étanchéité.

CARACTERISTIQUES	NORME	VALEUR	TOLERANCE
<b>Composition</b>		100 % Polyéthylène 20 à 30% PE basse densité radicalaire 70 à 80% PE basse densité recyclé	
<b>Largeur</b>	EN 1848-2	3m-6m	+/- 5%
<b>Surface</b>	EN 1848-2	120 m <sup>2</sup> – 246 m <sup>2</sup>	+/- 5%
<b>Epaisseur nominale</b>	EN 1848-2	60 $\mu$	+/- 5%
<b>Résistance à la déchirure amorcée</b>	EN 12310-1	SL $\geq$ 20N/mm ST $\geq$ 40N/mm	+/- 3 %
<b>Résistance à la rupture</b>	EN 12311-1	SL : 16 Mpa ST : 15 Mpa	+/- 5 %
<b>Allongement à la rupture</b>	EN 12311-1	SL : 150% ST : 250%	+/- 5 %
<b>Perforation</b>		Diamètre: 6mm Perforation tous les 25 cm	

